

Guide d'entretien

Comment maximiser vos revêtements et vos bardeaux

Félicitations et merci d'avoir choisi les revêtements et bardeaux en bois Fraser. Vous pourrez profiter de la beauté et du rendement de votre investissement pendant des décennies si vous l'entretenez adéquatement. Les revêtements en bois naturel nécessitent un entretien périodique afin d'assurer leur performance et de conserver la couverture de la garantie.

Caractéristiques naturelles du bois

Les revêtements en bois Fraser présentent une variété de caractéristiques naturelles inhérentes au bois véritable. Ces variations naturelles sont prévisibles et ne constituent pas des défauts couverts par la garantie des revêtements en bois Fraser. Il s'agit plutôt de qualités naturelles et uniques qui donnent une apparence de bois véritable qui est préférable aux répliques de revêtements en bois fabriqués. Ces variations n'affecteront pas la capacité de votre revêtement à protéger votre maison.

Fraser vous recommande fortement de procéder à une inspection visuelle annuelle de votre revêtement et de suivre les recommandations d'entretien décrites ci-dessous.

1: Saleté

La saleté est inévitable dans la plupart des environnements extérieurs. La circulation, les éclaboussures d'eau des parterres de jardin et même l'humidité qui s'écoule le long du mur font que la saleté s'accumule sur votre revêtement, provoquant une décoloration qui peut souvent ressembler à de la moisissure ou à du mildiou.

Pour que votre revêtement conserve son aspect et ses performances, reportez-vous à l'étape 1: Nettoyage, à la section Soins, nettoyage et entretien.

2: Moisissures et mildiou

Les enduits sur les revêtements en bois Fraser contiennent des agents qui empêchent la croissance des moisissures. Les spores de moisissure en suspension dans l'air sont présentes naturellement et peuvent se déposer sur le revêtement, se développer et prendre de l'expansion si elles sont exposées à l'humidité et ont une source de nourriture. Les spores de moisissure, qui se présentent sous la forme de taches noires, vertes ou de couleur foncée, doivent être éliminées. Pour éliminer les moisissures, veuillez consulter les instructions de nettoyage dans la section Soins, nettoyage et entretien afin de vous assurer que la garantie de votre revêtement reste en vigueur.

3: Exposition du bois nu

Bien que toutes les finitions d'usine soient durables, il est possible que le bois brut soit exposé en raison d'un éclat, d'une bosse, d'une rayure, d'un nœud nu, d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais traitement. Chaque fois que la couche de peinture est endommagée, il est possible que l'humidité pénètre dans le revêtement et provoque une défaillance de la couche. Le bois exposé doit être recouvert de l'enduit de retouche fourni lors de la commande initiale*. Si vous n'avez plus l'enduit de retouche, visitez votre point de vente local Sherwin-Williams pour obtenir un pot de peinture au latex acrylique extérieur Latitude ou un enduit équivalent. Pour obtenir une couleur précise, apportez avec vous l'échantillon de revêtement initialement fourni par Revêtements en bois Fraser. L'enduit ne doit être appliqué

que sur la zone endommagée. Appliquez le nouveau revêtement sur les bords afin de minimiser les différences visibles de lustre et de couleur.

4: Décoloration

Revêtements en bois Fraser garantit ses revêtements contre le fendillement, l'écaillage et le cloquage dus aux intempéries normales pour une période allant jusqu'à 20 ans. La décoloration se produira pendant la durée de vie de tous les produits recouverts d'un revêtement extérieur et n'est pas couverte par la garantie. Les couleurs vives telles que le rouge et le jaune se décolorent plus rapidement que les tons terreux. Lorsque votre revêtement a perdu sa pigmentation au point de changer de couleur, il doit être recouvert d'une peinture extérieure acrylique au latex de Sherwin-Williams.

5: Défauts mineurs

Lorsque vous achetez un produit en bois véritable, vous devez savoir qu'un petit pourcentage de planches peut présenter un ou plusieurs des défauts naturels suivants.

- **Soulèvement du cœur (éclats de bois):** peut être facilement réparé en coupant le grain soulevé à l'aide d'un ciseau et en le ponçant avec du papier de verre de grain 60 à 80. Recoller les pièces soulevées à l'aide d'une colle de construction. Appliquez une nouvelle couche sur la partie exposée.
- **Rétrécissement du nœud/Soulèvement du nœud:** Fixer le nœud desserré et appliquer une nouvelle couche.
- **Nœuds nus:** Ils peuvent être remarqués périodiquement lors de l'inspection annuelle et doivent être recouverts d'une nouvelle couche.

Le bois est un produit naturel. Nous ne garantissons pas ces défauts et d'autres défauts naturels mineurs.

6: Éclats et égratignures

Les revêtements en bois Fraser sont très durables et résistants. Toutefois, pour diverses raisons, le revêtement de finition peut s'écailler et s'égratigner.

Inspectez régulièrement votre revêtement pour voir s'il y a du bois à nu. Ne retouchez que le bois nu visible avec l'enduit Sherwin-Williams afin d'assurer la meilleure correspondance des couleurs et la longévité de votre revêtement.

7: Purge de la sève/résine

Au cours du processus de fabrication, la sève est généralement séchée et neutralisée. Toutefois, il est possible qu'une partie de la sève/résine remonte à la surface du produit pendant les mois d'été les plus chauds. La sève/résine n'endommage pas le revêtement et peut être facilement enlevée après séchage à l'aide d'une brosse à poils doux. La purge de la sève/résine est un phénomène naturel qui n'est pas couvert par la garantie.

LE PRODUIT DOIT ÊTRE ENDUIT À NOUVEAU LORSQU'IL PRÉSENTE DES SIGNES D'USURE NATURELLE AFIN DE CONSERVER LES GARANTIES.

**Assurez-vous que l'enduit d'origine n'a pas gelé avant de l'utiliser comme retouche.*

Soin, nettoyage et entretien

Revêtements en bois Fraser

Votre revêtement en bois Fraser doit faire l'objet d'une inspection visuelle annuelle et être entretenu conformément à notre guide Soin, nettoyage et entretien afin d'en assurer la longévité.

Le revêtement en bois, comme tous les produits extérieurs, est susceptible d'accumuler des substances organiques ou inorganiques sur sa surface. Nous vous recommandons d'inspecter visuellement votre revêtement au moins une fois par an afin de détecter tout problème éventuel.

Le fait de ne pas effectuer cet entretien important et régulier peut entraîner l'annulation de la garantie.

ATTENTION!

- Lorsque vous utilisez une brosse pour nettoyer le revêtement, utilisez **UNIQUEMENT** une brosse à poils doux semblable à celle utilisée pour nettoyer l'extérieur d'une voiture.
- **N'UTILISEZ PAS** de laveuse à pression pour nettoyer votre revêtement. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression **ANNULE LA GARANTIE DE VOTRE REVÊTEMENT.**
- **N'UTILISEZ PAS** de détergents agressifs ou abrasifs.
- **N'UTILISEZ PAS** de produits contenant des acides ou de l'ammoniaque. N'utilisez de l'eau de Javel que pour éliminer la moisissure et le mildiou.
- Revêtements en bois Fraser utilisent des enduits à haut rendement conçus pour être souples et flexibles afin de permettre l'expansion et la contraction naturelles au fur et à mesure que les températures changent. L'utilisation de brosses et de nettoyeurs abrasifs inadéquats pourrait endommager l'enduit. Lisez attentivement et comprenez toutes les mises en garde figurant sur l'étiquette avant d'utiliser un nettoyeur et assurez-vous que le nettoyeur convient à l'enlèvement de la saleté ou de la contamination sur le revêtement en bois.



Suivez les étapes suivantes pour garantir des années de performance:

ÉTAPE 1: Nettoyage

Il est important de ne nettoyer qu'une zone qui en a besoin, et uniquement cette zone.

- Commencez par nettoyer la saleté du revêtement à l'aide d'un tuyau d'arrosage à basse pression (moins de 100 psi).
- Un simple jet d'eau de votre boyau d'arrosage peut éliminer la saleté. Dans les cas où la saleté est plus difficile à enlever, vous pouvez frotter légèrement le revêtement à l'aide d'une brosse douce et d'un produit nettoyant acheté en magasin et conçu pour nettoyer les revêtements en bois extérieurs peints. Suivez les instructions précises figurant sur l'emballage du produit afin d'éviter d'endommager l'enduit de votre revêtement en bois.

Ne laissez pas le nettoyant sécher sur la surface avant de le rincer. Rincez soigneusement le revêtement avec votre boyau d'arrosage.

- Enlevez ou nettoyez régulièrement toute végétation ou autre source de saleté qui entre en contact avec le revêtement. Veillez à ce que la distance minimale requise de 8 po par rapport au sol et aux plates-bandes soit respectée.
- Veillez à ce que les gouttières et les tuyaux de descente soient installés et entretenus correctement afin d'éviter les obstructions et les éclaboussures susceptibles de salir ou d'endommager le revêtement.

Si la saleté persiste, la cause peut être un problème plus spécifique, comme la pollution de l'air, un produit de toiture, etc. Dans ce cas, un produit de nettoyage ciblé peut s'avérer nécessaire.

ÉTAPE 2: Moisissures et mildiou

Éliminez les moisissures et le mildiou en nettoyant la surface avec une solution composée d'une partie d'eau de Javel liquide et de trois parties d'eau. À l'aide d'un pulvérisateur rempli et relié à un tuyau d'arrosage, vaporisez la solution sur les zones à traiter. S'il s'agit de moisissures, une brosse douce peut être utilisée pour nettoyer la surface. Remarque : Testez la présence de moisissures et de mildiou en appliquant quelques gouttes d'eau de Javel sur la surface à traiter. Si la zone sale disparaît sous l'effet de l'eau de Javel, la décoloration est probablement due à du mildiou ; si elle ne disparaît pas, il s'agit probablement de saletés. Répétez ; Étape 1: Nettoyage.

S'il est effectué correctement et régulièrement, le nettoyage du revêtement n'endommagera pas la finition.